FICHE TECHNIQUE

JOINTS TORIQUES NBR

Buna-Nitrile / NBR

70 Shore A*

KIT TABLEAU A					
1,0 × 14	1,0 × 15	1,0 × 16	1,0 × 17	1,5 × 20	1,5 × 21
1,5 × 23	1,5 × 24	1,78 × 25,1	1,78 × 26,7	1,78 × 28,3	1,78 × 29,8
2,0 × 5	2,0 × 6	2,5 × 10	2,5 × 11	2,5 × 13	2,5 × 14

KIT TABLEAU B					
1,0 × 22	1,0 × 23	1,0 × 24	1,0 × 25	1,5 × 33	1,5 × 34
1,5 × 35	1,5 × 36	1,78 × 4	1,78 × 10,8	1,78 × 11,1	1,78 × 14
2,0 × 14	2,0 × 16	2,0 × 37	2,0 × 38	2,0 × 39	3,0 × 30

KIT TABLEAU C					
1,0 × 26	1,0 × 27	1,0 × 28	1,0 × 29	1,0 × 30	1,5 × 29
1,5 × 30	1,5 × 31	1,5 × 32	1,78 × 15,6	1,78 × 17,1	1,78 × 18,7
1,78 × 20,3	1,78 × 21,9	2,0 × 33	2,0 × 34	2,0 × 35	2,0 × 36

KIT TABLEAU D					
1,5 × 25	1,5 × 26	1,5 × 27	1,5 × 28	2,5 × 15	2,5 × 16
2,5 × 17	2,5 × 18	2,5 × 33	2,5 × 34	2,5 × 37	2,62 × 21,9
2,62 × 23,4	2,62 × 26,6	3,53 × 21,8	4,0 × 28	4,0 × 30	4,0 × 31

CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES DU NBR

Nature : caoutchouc acrylonitrile-butadiène (Buna-N). Bonnes propriétés mécaniques.
Compatibilité usuelle : huiles et graisses minérales ; à valider pour le fluide exact et sa température.
Température indicative : −30 à +100 °C pour des mélanges NBR courants ; jusqu’à +120 °C sur courte durée

Limites : faible résistance à l’ozone et aux intempéries. Pression admissible selon montage, jeu et conditions de service ; aucune valeur propre à ce kit n’est confirmée.