HYDRO PLUS

SEALING TECHNOLOGIES | MAROC JOINT

KIT DE JOINTS TORIQUES - SILICONE ROUGE

Assortiment VMQ • 18 dimensions • Étanchéité et maintenance



IDENTIFICATION DU PRODUIT

Marque : HYDRO PLUS

Matière : silicone VMQ

Couleur : Rouge

Dimensions : 18 tailles fournies

Quantité totale : 180 unités

Visuel repris à l'identique de votre fiche modèle. Les indications présentes sur l'étiquette illustrée ne constituent pas des performances validées du kit silicone rouge.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICOCHIMIQUES

Paramètre	Description / statut
Température	Plage du composé fourni : à confirmer auprès du fournisseur. La mention -60 °C à +230 °C du visuel modèle n'est pas retenue comme spécification de ce kit.
Souplesse et vieillissement	Le silicone VMQ présente une bonne flexibilité à basse température ainsi qu'une bonne résistance à l'ozone et aux intempéries, selon le composé.
Comportement mécanique	Résistance à l'usure et au déchirement généralement limitée : privilégier les étanchéités statiques.
Compatibilité chimique	À vérifier pour le fluide exact, sa concentration, la température et la durée d'exposition. Aucune compatibilité universelle avec les huiles, carburants ou solvants n'est déclarée.
Données du composé	Dureté Shore A, densité, traction, allongement, compression rémanente et procédé de réticulation : non documentés.

APPLICATIONS

Étanchéité statique de bouchons, couvercles, raccords et petits équipements de maintenance, sous réserve de compatibilité du fluide, du montage et des conditions de service.

Agroalimentaire, pharmaceutique et médical : toute utilisation en contact produit nécessite les justificatifs de conformité du composé effectivement livré.

HYDRO PLUS

SEALING TECHNOLOGIES | MAROC JOINT

COMPOSITION DU KIT - DIMENSIONS

Dimensions reprises de votre tableau [1]. Lecture retenue, comme dans la fiche modèle : section d2 × diamètre intérieur d1 (mm), à confirmer par mesure. Ø extérieur calculé = d1 + 2 × d2.

N°	d1 intérieur (mm)	d2 section (mm)	Ø extérieur calculé (mm)	Qté
1	6	1,5	9	10
2	8	1,5	11	10
3	10	1,5	13	10
4	12	1,5	15	10
5	14	1,5	17	10
6	16	1,5	19	10
7	11	2	15	10
8	12	2	16	10
9	13	2	17	10
10	14	2	18	10
11	8	2,4	12,8	10
12	9	2,4	13,8	10
13	10	2,4	14,8	10
14	11	2,4	15,8	10
15	12	2,4	16,8	10
16	13	2,4	17,8	10
17	14	2,4	18,8	10
18	15	2,4	19,8	10
	TOTAL : 18 dimensions			180

Composition confirmée par le client : 10 joints par dimension, soit 18 × 10 = 180 unités.

CONDITIONS D’UTILISATION

Vérifier la gorge, la compression, la pression, le jeu d’extrusion et l’état des surfaces. Éviter le pincement, la torsion et les arêtes vives au montage. Pour nettoyage en place, vapeur ou stérilisation, faire confirmer la compatibilité du composé avec chaque agent et chaque cycle.